

INFRA 718

Ficha Técnica

CLASIFICACIÓN.

AWS A5.1 / AWS A5.1M	E7018 / E4918
ASME SFA 5.1 / SFA 5.1M	E7018 / E4918

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES.

Electrodo con polvo de hierro para soldar en todas posiciones en pasos sencillos o múltiples, en placas de estructuras varias como edificios, puentes, grúas, barcos, ferrocarriles, tuberías de conducción, tanques de almacenamiento, recipientes sometidos a alta presión, varilla de construcción, piezas de maquinaria pesada, minería, ingenios azucareros, etc.

Recomendado para aceros ASTM A36, A285, A372, A53, A 105, A515, A372 GRADO 55, 60, 70, A283, A516, A515.

VENTAJAS.

Depósitos con calidad radiográfica, su tenacidad supera las marcadas por la normatividad correspondiente en probetas Charpy V - Notch, electrodos de muy fácil operación con corriente directa con electrodo al positivo + (polaridad invertida) CDPI, mínimo chisporroteo y escasas salpicaduras, arco estable y de fácil manipulación por los soldadores. Utilizado para trabajos de alta productividad en obras de campo y taller. Su escoria se enfría rápidamente y se remueve fácilmente, la superficie de la cara de la soldadura es ligeramente convexa y en soldaduras de filete puede ser inclusive plana, es muy utilizado a altas velocidades de avance.



PROPIEDADES MECÁNICAS DEL METAL DEPOSITADO.

Resistencia a la Tensión	Límite Elástico	Elongación	Impacto Charpy V Notch (-30 °C)
490 MPa (70,000 PSI)	400 MPa (58,000 PSI)	22 %	27 Joules

Los valores son mínimos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL METAL DEPOSITADO (%).

Hierro	Carbono	Manganeso	Silicio	Cromo	Molibdeno	Níquel	Vanadio	Azufre	Fósforo	Otros
Fe	C	Mn	Si	Cr	Mo	Ni	V	S	P	Mn+Ni+Cr+Mo+V
Balance	0.15	1.60	0.75	0.20	0.30	0.30	0.08	0.035	0.035	1.75

Los valores individuales son porcentajes máximos

MEDIDAS DISPONIBLES Y AMPERAJES RECOMENDADOS.

Diámetro x longitud		Amperes	Código INFRASUR	Código INFRA
Milímetros	Pulgadas			
2.4 x 356	3/32 x 14	70 – 100	217051	2190
3.2 x 457	1/8 x 18	90 – 140	217052	2195
4.0 x 457	5/32 x 18	130 – 170	217053	2197
4.8 x 457	3/16 x 18	160 – 200	217054	2205

EMPAQUE.

Caja de 20 kg con 4 bolsas plásticas de 5 kg c/u.

